

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOFORM MCO 3802-SN

Состав для штамповки кузовных деталей автомобилей

Описание

RENOFORM MCO 3802-SN смазочный материал на основе минерального масла, содержащий в своем составе полярные вещества и EP присадки.

RENOFORM MCO 3802-SN предназначен для штамповки и глубокой вытяжки кузовных металлических деталей средней и высокой сложности.

RENOFORM MCO 3802-SN был опробован на совместимость с антикоррозионными продуктами и прелюбами серии ANTICORIT. RENOFORM MCO 3802-SN удовлетворяет требованиям к антикоррозионной защите, смываемости и совместимости с последующими операциями, предъявляемым к стандартным защитным маслам.

RENOFORM MCO 3802-SN подходит для применения на любых типах листового металла, включая гальванизированные и алюминизированные поверхности. Масляная пленка, остающаяся после штамповки, служит временной межоперационной защитой от коррозии.

RENOFORM MCO 3802-SN одобрен рядом автомобильных компаний и рекомендован германской ассоциацией производителей автомобилей (VDA).

Применение

RENOFORM MCO 3802-SN наносится системами распыления, обычно с расходом не более 3 г/м².

Детали, изготовленные при помощи RENOFORM MCO 3802-SN, могут быть обезжирены при помощи водорастворимых щелочных очистителей. Мы рекомендуем использовать промышленные очистители RENO-CLEAN.

Свойства

- Совместим с прелюбами и антикоррозионной защитой, наносимой на сталепрокатных заводах;
- Высокая эффективность при штамповке, хорошие противозадирные свойства;
- Применим при штамповке стали и алюминия;
- Применим для любых марок материала как с покрытием так и без;
- Прекрасная защита от коррозии;
- Совместим с последующей покраской в катафорезной ванне.

Условия хранения

от 0°C до +40°C до 36 м-цев

Типовые характеристики

Свойства	Единица	Значение	Метод
Внешний вид		Коричневая жидкость	
Цвет		7,0	DIN ISO 2049
Плотность при 15°C	г/см ³	0,918	DIN 51 757
Вязкость, 40°C	мм ² /с	100	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	142	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-9	DIN ISO 3016
Смываемость		хорошая	VDA 230-201



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de