

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



ANTICORIT MKR

Водосмешиваемый антикоррозионный концентрат

Описание

ANTICORIT MKR представляет собой антикоррозионный концентрат, хорошо эмульгируемый с водой и образующий высокостабильную эмульсию. ANTICORIT MKR образует тонкую, маслянистую, не липкую, несмолянистую плёнку на чистых и фосфатированных металлических поверхностях, которая обладает великолепной защитой от коррозии. ANTICORIT MKR является превосходным ингибитором коррозии для радиаторов гидравлических водных систем.

Свойства

- Водорастворимость
- Экономичность использования
- Образование легкой маслянистой плёнки
- Высокая стабильность покрытия
- Защита компонентов после металлообработки

Применение

ANTICORIT MKR может использоваться для длительной консервации фосфатированных деталей и для предохранения упакованных изделий, внутрипроизводственного хранения полуфабрикатов и в качестве ингибитора коррозии в автомобильных радиаторах, гидравлических прессах и системах подготовки горячей воды.

ANTICORIT MKR, в зависимости от требуемой толщины покрытия, лучше всего наносится в виде 5-20% эмульсии при температуре ок.70°C. При поставке в оригинальных контейнерах ANTICORIT MKR может храниться не менее 3-х лет при температуре 5-40°C

Спецификации

Mercedes Benz DBL 6770.20

Типовые характеристики (концентрат) ANTICORIT MKR

Показатели	Единица	Значение	Метод
Цвет		4,0	ASTM D1500
Плотность при 15°C	кг/л	0,930	ASTM D1298
Вязкость при 20 °C	мм ² /с	173	ASTM D445
Вязкость при 40 °C	мм ² /с	58	ASTM D445
Температура вспышки	°C	160	ASTM D92
Масса пленки при окунании в 10%-эмульсию при 70 °C	гр/м ²	2,5	FLP-F1 *

Типовые характеристики (эмульсия) ANTICORIT MKR

Показатели	Единица	Значение	Метод
Значение pH, разведение 10%		9,1	DIN 51 369
Рекомендуемая концентрация	%	5-20	DIN 51 360-2
Фактор коррекции ручного рефрактометра		1,0	

FLP * - лабораторный метод фирмы FUCHS



Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de