

ANTICORIT RP 4107 S

Описание

ANTICORIT RP 4107 S - это антикоррозионный состав, не содержащий бария, отлично защищает изделия во влажном климате, при попадании соли и при открытом хранении.

ANTICORIT RP 4107 S является тиксотропным продуктом и дает пленку с оптимальной стабильностью на вертикальных плоскостях.

ANTICORIT RP 4107 S специально разработан для защиты чувствительных компонентов стального холодного проката во время транспортировки и открытого хранения, когда требуется высокая степень защиты от коррозии с последующим лёгким удалением.

ANTICORIT RP 4107 S одобрен AUDI, BMW, DAIMLER-CHRYSLER, FORD, OPEL, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, VW и является эталонным антикоррозионным средством Ассоциации Автопроизводителей Германии (VDA) согласно VDA 230-201, а также стандартным продуктом для европейских производителей стали.

Версия с меньшей вязкостью 12 cSt/40°C предназначена для очистки стального листа и деталей от загрязнений перед штамповкой и предлагается под маркой ANTICORIT RP 4107 LV.

Применение

Продукт наносится распылением, окунанием или валиком. При нанесении на стальные холоднокатаные листы используется электростатический метод нанесения. Для удаления используются нейтральные или щелочные очистители.

ANTICORIT RP 4107 S одобрен фирмами DUMA и PEABODY. Для фильтрования и электростатического нанесения следует нагреть продукт до 40 - 65°C.

Как и у всех тиксотропных продуктов, длительный период хранения может привести к образованию осадка, поэтому используйте содержимое контейнера (бочки) полностью и/или взболтайте содержимое перед использованием.

Хранение

Срок хранения ANTICORIT RP 4107 S составляет как минимум пять лет в герметичных оригинальных емкостях при температуре от 5 до 40°C.

Типовые характеристики

Показатель	Единица	Значение	Метод
Цвет		3,5 мутный	DIN ISO 2049
Запах		мягкий	
Плотность при 15°C	кг/л	0,887	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 20°C	мм ² /с	145	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	36	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	214	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	+3	DIN ISO 3016
Стекание		OK	E 14*
Удаляемость		OK	VW 52/02
Зольность оксидная	% масс.	1,4	DIN EN ISO 6245
Число нейтрализации	мгКОН/г	0,2	ASTM D 974
Число омыления	мгКОН/г	5,6	ASTM D 94
Содержание ароматических у/в в базовом масле	% масс.	<10	VM test TML 1**

Коррозионная защита (автомобильный стальной лист, масляная пленка 2 г/м²)

Влажная камера	часы	196	ASTM D 1748
Климатическая камера	циклы	>20	DIN 51 386-1
Соляная камера	часы	24	ASTM B 117

* тест метод ADAM OPEL AG

** тест метод Vauxhall Motors

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании: