



BREMER & LEGUIL GMBH
Am Burgacker 30-42 • D-47051 Duisburg
PHONE 00 49/2 03/99 23-0
FAX 00 49/2 03/2 59 01

Corrosion inhibiting oil for an effective long-time conservation

Масляный ингибитор коррозии для эффективной длительной консервации

Rivolta K.S.P. 204 - это полностью синтетический, экологически безопасный масляный антикоррозионный состав, отличающийся высокой экономичностью, широким спектром применения и простотой в обращении.

Rivolta K.S.P. 204 производится на сырье исключительной степени очистки, что обеспечивает длительную защиту от коррозии без слипания и склеивания.

Свойства

- | | |
|--|--|
| • Безопасная защита от коррозии | Образует надёжную защитную пленку после испарения растворителя. |
| • Совместимость с материалами | K.S.P. 204 совместим с металлами и материалами устойчивыми к воздействию растворителей. Продукт не содержит кислот и эластомеров и не образует клейких отложений. |
| • Не содержит силикона | Продукт не содержит силикона и компонентов, содержащих силикон. |
| • Смазывающие свойства | Благодаря масляному компоненту K.S.P. 204 обладает остаточным смазывающим эффектом на обработанных поверхностях. |
| • Максимальная безопасность персонала | Применение K.S.P. 204 не представляет какой-либо опасности для здоровья. Согласно германскому законодательству, продукт может применяться в оборудовании пищевого производства. |

Применение

- Консервация как компонентов, так и готовых изделий, в случае транспортировки морем.
- Консервация пресс-форм, литьевых форм, инжекторов, другой оснастки и инструмента термопластавтоматов и металлообрабатывающего прессового оборудования.
- В общем случае консервация любой продукции машиностроения и металлообработки.



BREMER & LEGUIL GMBH
Am Burgacker 30-42 • D-47051 Duisburg
PHONE 00 49/2 03/99 23-0
FAX 00 49/2 03/2 59 01

Corrosion inhibiting oil for an effective long-time conservation

Масляный ингибитор коррозии для эффективной длительной консервации

Типовые характеристики

Показатель	Единица измерения	K.S.P. 204	Метод
Внешний вид		Прозрачная красно-коричневая жидкость	
Запах		Нейтральный	
Плотность	г/мл	0,84	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с		DIN 51 562
Вязкость при 100°C	мм ² /с	16	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	70	DIN/ISO 2592
Защита от коррозии	м-цев		
закрытое хранение		18 – 24	*
открытое хранение		6 - 12	*

* данные получены на основании лабораторных тестов по DIN 50 017 (конденсационная камера), DIN 50 021 (камера солевого тумана), а также полевых испытаний.

Нанесение

Rivolta K.S.P. 204 наносится всеми основными способами – кистью, распылением или погружением. Защитный слой образуется после испарения растворителя.

Удаление

Как правило, удаления продукта не требуется. Тем не менее, если требуется очистка изделия, **K.S.P. 204** удаляется очистителями на водной основе (например B.W.R. 210) или очистителями на основе растворителей (M.T.X. серия).