



## RENOLIT LX – OTP 2

### Опис

RENOLIT LX-OTP 2 – це мастило, загущене комплексним літєвим милом, до складу якого входять спеціально відібрані полігліколеві базові оливи та тверді мастильні матеріали.

RENOLIT LX-OTP 2 надійно захищає від окислення та корозії, зменшує зношення навіть при коливних рухах, а також витримує екстремальні навантаження. Спеціальні тверді мастильні компоненти ефективно знижують переривисте ковзання навіть при низьких температурах.

### Застосування

RENOLIT LX-OTP 2 використовується для змащення поворотних кулаків мостів та само-регульовальних осей.

### Термін зберігання

Мінімальний термін зберігання становить 36 місяців при зберіганні продукту в оригінальній заводській тарі у сухому місці при температурі від 0°C до 40°C. Вказаний мінімальний термін зберігання не обумовлює гарантій придатності продукту.

### Переваги

- Хороші низькотемпературні характеристики
- Хороший захист від зношення
- Підходить для змащення на весь період експлуатації
- Хороші високотемпературні характеристики

### Специфікації / Допуски

MAN – TUC 8080/00

### Фізико-хімічні властивості RENOLIT LX-OTP 2

| Параметри                                       | Один.              | Показники              | Тех. норми   |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| Колір                                           | -                  | Світло коричневий      | -            |
| Загущувач                                       | -                  | Комплексне літєве мило | -            |
| Температура краплепадіння                       | °C                 | > 250                  | IP 396       |
| Пенетрація після перемішування (Pw 60)          | 0,1 мм             | 280-310                | DIN ISO 2137 |
| Клас NLGI                                       | -                  | 1-2                    | DIN 51 818   |
| Корозійний захист (Тест Emcor)                  | ступінь            | 0 – 0                  | DIN 51802    |
| Водостійкість                                   | ступінь            | 1 - 90                 | DIN 51 807   |
| В'язкість базової оливи при +40°C<br>при +100°C | мм <sup>2</sup> /с | 360<br>57,7            | DIN 51 562-1 |
| Діапазон робочих температур короткотерміново    | °C                 | -40 до +160<br>+180    | DIN 51 825   |

**ТОВ СП "Фукс Мастила Україна"**  
**79069 вул. Шевченка, 327 А**  
**м. Львів**  
тел.: (032) 235 08 10, 235 08 13  
факс: (032) 235 08 15  
e-mail: fuchs@fuchs-oil.com.ua  
http://www.fuchs-oil.com.ua

**FUCHS PETROLUB AG**  
Friesenheimer str. 17  
D-68 169 Mannheim  
tel. 49(0)621 3802-0

Дніпропетровськ  
вул. Верстова, 33  
тел.: (056) 378 35 92  
e-mail: dnipro@fuchs-oil.com.ua

Донецька обл.  
м. Горлівка  
вул. Інтернаціональна, 85  
Тел.: (06242) 42 5 50  
e-mail: donetsk@fuchs-oil.com.ua

Луганська обл.  
м. Свердловськ, вул. С. Лазо, 36  
тел.: (06434) 53 5 98  
e-mail: luhansk@fuchs-oil.com.ua

Київ  
Першопавліська Борщагівка  
вул. Антонова, 8-А  
Тел.: (044) 364 37 63  
e-mail: kyiv@fuchs-oil.com.ua

Одеса  
вул. Колонтаєвська, 27  
тел.: (048) 732 42 72  
e-mail: odesa@fuchs-oil.com.ua

Рівне  
вул. Кн. Володимира, 112 А  
тел.: (0362) 26 58 07  
e-mail: rivne@fuchs-oil.com.ua

Харків, вул. Полтавський Шлях, 123  
тел. (057) 370 60 01  
e-mail: kharkiv@fuchs-oil.com.ua.

