



RENOLIT LZR 2 H

Універсальне пластичне мастило для довготривалого змащення

Опис

RENOLIT LZR 2 H – це високоякісне пластичне мастило на базі літєвого мила, відібраних базових олив та активних речовин, яке характеризується стійкістю до старіння, довготривалим ресурсом, відмінними антикорозійними властивостями, хорошими адгезивними характеристиками на металевих поверхнях, а також може застосовуватись у централізованих системах змащення. Мастило забезпечує термічну стабільність, стійкість до навантажень, зниження зношення, механічну стабільність та захист проти корозії.

Застосування

Рекомендується застосувати RENOLIT LZR 2 H для змащення підшипників ковзання та кочення, а також точок змащення, в яких рідко проводиться доливка, і які піддаються дії несприятливих умов роботи та вимагають додаткового ущільнення.

Крім того RENOLIT LZR 2 H доказав переваги при використанні на хімічних заводах, цукрових фабриках та у будівельній промисловості. Воно стійке до агресивних речовин (слабких кислот та лугів). Рекомендується визначати дану стійкість у практичних випробуваннях для кожного застосування.

Переваги

- Високий антикорозійний захист
- Термічна стабільність та зменшення зношення
- Хороші адгезивні та ущільнюючі властивості
- Підходить для централізованих систем змащення
- Сумісне з еластомерами, навіть з трубками Hytrel®

Специфікації / Допуски

RENOLIT LZR 2 H затверджене та пройшло випробування у центральних системах змащення:

**Baier & Koppel,
Lincoln.**

Термін зберігання

Мінімальний термін зберігання становить 36 місяців при зберіганні продукту в оригінальній заводській тарі у сухому місці при температурі від 0°C до 40°C. Вказаний мінімальний термін зберігання не обумовлює гарантій придатності продукту.

ТОВ "Фукс Мастила Україна"
79069 вул. Шевченка, 327 А
м. Львів
тел.: (032) 235 08 10, 235 08 13
факс: (032) 235 08 15
e-mail: fuchs@fuchs-oil.com.ua
http://www.fuchs-oil.com.ua

FUCHS PETROLUB AG
Friesenheimer str. 17
D-68 169 Mannheim
tel. 49(0)621 3802-0

Дніпропетровськ
вул. Верстова, 33
тел.: (056) 378 35 92
e-mail: dnipro@fuchs-oil.com.ua

Донецька обл.
м. Горлівка
вул. Інтернаціональна, 85
Тел.: (06242) 42 5 50
e-mail: donetsk@fuchs-oil.com.ua

Луганська обл.
м. Свердловськ, вул. С. Лазо, 36
тел.: (06434) 53 5 98
e-mail: luhansk@fuchs-oil.com.ua

Київ
Першопавлівська Борщівка
вул. Антонова, 8-А
Тел.: (044) 364 37 63
e-mail: kyiv@fuchs-oil.com.ua

Одеса
вул. Колонтаєвська, 27
тел.: (048) 732 42 72
e-mail: odesa@fuchs-oil.com.ua

Рівне
вул. Кн. Володимира, 112 А
тел.: (0362) 26 58 07
e-mail: rivne@fuchs-oil.com.ua

Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
тел. (057) 370 60 01
e-mail: kharkiv@fuchs-oil.com.ua



RENOLIT LZR 2 H

Універсальне пластичне мастило для довготривалого змащення

Технічні характеристики RENOLIT LZR 2 H

Параметри	Одиниці	Показники	Тех. норми
Класифікація	-	KP 2 N-30 ISO-L-X-CDIB 2	DIN 51 502 DIN ISO 6743-9
Загущувач	-	літієве мило	-
Колір	-	прозоре коричневе	-
Температура краплепадіння	°C	> 180	IP 396
Пенетрація після перемішування (Pw 60)	0,1 мм	265-295	DIN ISO 2137
Клас NLGI	-	2	DIN 51 818
Корозійний захист по відношенню до 3% NaCl (Тест Emcor)	ступінь корозії	0 – 0 2 - 2	DIN 51802
Корозійна дія на мідь	ступінь корозії	1 - 100	DIN 51 811
Водостійкість Солена вода (3% NaCl)	ступінь	1 – 90 1 – 90	DIN 51807-1
Тест на чотирикульковій машині, навантаження зварювання	N	2600	DIN 51 350-4
Тиск прокачування при +20°C при -30°C	гПа	< 100 < 1200	DIN 51 805
Відділення оливи, 18 год. / 40°C	%	< 2	DIN 51 817
Стійкість до окислення Перепад тиску за 100 год. / 100°C	гПа	< 500	DIN 51 808
В'язкість базової оливи при 40°C при 100°C	мм ² /с мм ² /с	200 16,2	DIN 51 562-1
Діапазон робочих температур	°C	-30°C до +140°C	DIN 51 825

ТОВ "Фукс Мастила Україна"
79069 вул. Шевченка, 327 А
м. Львів
тел.: (032) 235 08 10, 235 08 13
факс: (032) 235 08 15
e-mail: fuchs@fuchs-oil.com.ua
http://www.fuchs-oil.com.ua

FUCHS PETROLUB AG
Friesenheimer str. 17
D-68 169 Mannheim
tel. 49(0)621 3802-0

Дніпропетровськ
вул. Верстова, 33
тел.: (056) 378 35 92
e-mail: dnipro@fuchs-oil.com.ua

Донецька обл.
м. Горлівка
вул. Інтернаціональна, 85
Тел.: (06242) 42 5 50
e-mail: donetsk@fuchs-oil.com.ua

Луганська обл.
м. Свердловськ, вул. С. Лазо, 36
тел.: (06434) 53 5 98
e-mail: luhansk@fuchs-oil.com.ua

Київ
Першопавлівська Борщівка
вул. Антонова, 8-А
Тел.: (044) 364 37 63
e-mail: kyiv@fuchs-oil.com.ua

Одеса
вул. Колонтаєвська, 27
тел.: (048) 732 42 72
e-mail: odesa@fuchs-oil.com.ua

Рівне
вул. Кн. Володимира, 112 А
тел.: (0362) 26 58 07
e-mail: rivne@fuchs-oil.com.ua

Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
тел. (057) 370 60 01
e-mail: kharkiv@fuchs-oil.com.ua.